

Abstract of the Disclosure:

A CRT panel glass which does not substantially contain PbO, which contains, in mass percent, 45-60% SiO₂, 0-1% Al₂O₃, 0-3% MgO, 0-3% CaO, 5-11% SrO, 8-16% BaO, 6-8% ZnO, 1-6% Na₂O, 5-13% K₂O, 0.1-3% Li₂O, 0-1.5% ZrO₂, 0-3% TiO₂, 0-3% CeO₂, 0-2% Sb₂O₃, 0-2% P₂O₅, 0.30-0.45 SrO/(SrO+BaO) and, which has an X-ray absorption coefficient of 36.0cm⁻¹ or more at 0.6 Å.

0000-0000-0000